



CONTACT N525 MULTI

COLLE NÉOPRÈNE SUPERPUISSANTE

AVANTAGES

- prise immédiate et définitive sans serrage
- haute résistance à l'arrachement
- résiste à la chaleur (+80°C) et à l'humidité

PRODUIT

Colle néoprène superpuissante

APPLICATION

- bois, stratifiés, agglomérés (baguettes, placages sur bois et plans de travail, chants de table...)
- caoutchouc (nez de marche, dalles de sol, semelles...)
- cuir et simili (chaussures, vêtements, bagages...)
- liège (revêtements muraux, dalles...)
- plastiques rigides (gaines et plinthes électriques, revêtements de sol...)
- métal (doublage de portes,...)

Ne convient pas pour polystyrène, polyéthylène, PVC souple et polypropylène.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches, dépoliées et dégraissées. Dépolir les surfaces lisses en les ponçant avec du papier de verre.

Appliquer la colle en une couche fine et régulière sur les 2 surfaces. Laisser évaporer les solvants durant 10 min.

Dès que la colle ne poisse plus sous les doigts, positionner précisément et assembler en pressant fortement.

La prise est immédiate et définitive sans serrage.



ENVIRONNEMENT

CONTACT N525 MULTI contient des solvants.

STABILITÉ AU STOCKAGE

CONTACT N525 MULTI doit être stocké au sec et hors gel en emballage d'origine non ouvert.

CONTACT N525 MULTI peut être conservé en emballage d'origine non ouvert au moins 18 mois à condition que les circonstances de stockage soient correctes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikdsd.thewerco.com.

Couleur	Conditionnement	Code
beige	1 l	30615741
beige	5 l	30615740

Caractéristiques techniques

Base	colle néoprène
Consommation	150 à 250 ml/m ² par face
Température minimale de mise en oeuvre	+15°C
Temps d'attente	10 min (+20°C / HR 55%)
Résistance maximale	après 24 h
Nettoyage	avec de l'acétone
GISCODE	S1

Les valeurs sont fonction de la température, l'humidité de l'air et la porosité du support.

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.Bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.Bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

