

ARTIKEL : PP 0675 t/m PP 0680

PRODUCT : PRO-Paint Wegenverf Blik

Omschrijving

PRO-Paint wegenverf in blik is een industriële hoogwaardige wegenverf toepasbaar op vrijwel alle ondergronden zoals beton, asfalt en klinkers. Eenvoudig aan te brengen middels een kwast of roller, maar ook uitermate geschikt voor spuitapparatuur. Heeft een zeer goede hechting zonder te "bloeden" en een hoge dekkraft.

Toepassingen

Beton
Asfalt

Klinkers
Andere vele voorkomende ondergronden in de infra

Productkenmerken

Optimale droging	Eenvoudig in gebruik
Goede elasticiteit en abrasieweerstand	Hoge vaste stofgehalte
Goede weerstand tegen strooizouten	Zeer goede hechting op beton en asfaltbekleding zonder bloeden
Conform Bouwproductrichtlijn EU-A-i-SG 500g/l	
Zeer goede bestendigheid tegen (wisselende) weersinvloeden	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	7 KG
Samenstelling	:	Acrylaat bindmiddel 15% ($\pm 2,0\%$)
	:	Weersbestendige pigmenten 55% ($\pm 2,0\%$)
	:	Acetaten (aromaatvrij) oplosmiddel 30% ($\pm 2,0\%$)
	:	VOC: <476 g/L
Vaste stofgehalte	:	gewicht 65% ($\pm 2,0\%$) volume 44% ($\pm 2,0\%$)
Kleur	:	wit (RAL 9010), verkeersgeel (RAL 1023), verkeersrood (RAL 3020), verkeersblauw (RAL 5017), verkeersgroen (RAL 6024) en zwart (RAL 9005)
Droogtijd	:	25' ASTM D711-75 bij een hoeveelheid van 1000 g/m ² (uitgehard voor verkeer bij temp. 20°C > +/- 30 minuten)
Viscositeit	:	80 KU (± 5 KU) bij 25°C
Verbruik	:	700-800 gr. per m ²
Soortelijke massa bij 20°C	:	1,42 ($\pm 0,05$)
Houdbaarheid	:	12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Alle loszittende delen van de ondergrond verwijderen. Zorg er voor dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is. Kleine oppervlakken kunnen met rol of borstel worden gedaan. Tevens te verspuiten met zowel klassieke spuitapparatuur voor wegenverf als airless spuitapparatuur. Spuitopening: 4-6mm. Spuitdruk 2,5-3 bar. Druk op de verf (afhankelijk van de diameter en lengte slangen) 1,5-2 bar. Airless spuitkop: vanaf 0,019. De verf is gebruiksklaar, doch toevoegingen van $\pm 5\%$ verdunner hebben geen nadelige invloed op de droging.