

AGUAPLAST®

Enduit de rebouchage élastique pour fissures mouvantes.

Application

- Intérieur et extérieur
- Pour rebouchage de lézardes et fissures exposées aux vibrations ou légers mouvements
- Résultats optimaux pour fissures d'une profondeur minimale de 5 mm et maximale de 25 mm
- Pour réparation d'inégalités et imperfections de murs et parois
- Sur ciment, ciment de jointoiment, béton, brique, pierre, plâtre, etc.

Propriétés

- Bonne capacité de remplissage
- Élasticité permanente (de -10 °C à +70 °C)
- Grâce à son renforcement en micro-laine de verre, Aguaplast Flex Fill absorbe les mouvements et vibrations sans se fissurer ni craquer
- Excellente capacité d'adhérence sur divers supports
- Finition légèrement texturée tel le ciment
- Résiste aux moisissures et mousses
- Thixotropique
- Séchage rapide
- Finition avec tous types de peinture

Descriptif

Teintes : Gris clair, à teinter à 4 % au max. au moyen du Nuancier Universel Vista

Sous forme de : Pâte prête à l'emploi

Diluant : Eau

Conditionnement : Seau d'1 kg et 5 kg

Stockage : Sous emballage d'origine, fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, durant 12 mois

Épaisseur de couche

Recommandée : 5-10 mm par couche



Délai d'application : Illimité

Liant : Copolymères acryliques

Densité : 1,55 g/cm³

Adhérence : Conforme à AFNOR 30 608

Rendement : 1,55 kg remplit un volume d'1 litre

Mise en œuvre

Creuser les lézardes et fissures en V, éliminer ensuite les poussières et parties instables.

Outillage requis : spatule ou couteau à enduire, toujours en inox.

Humidifier l'outil pour une surface lisse.

Appliquer plusieurs couches si nécessaire.

Nettoyage de l'outillage sitôt après.

Ne pas utiliser en plein soleil ou sur des surfaces chauffées.

Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C et <70 % d'HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 12 hres par mm

Repeignable : Sec au toucher (après 24 hres)

Toutes les infos précitées dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux comme la température et l'humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Stabiliser les supports sableux avec Südwest Tiefengrund.

Éliminer les anciennes couches de peinture.

Ne pas appliquer sur asphalte ou bitume.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à l'humidité en permanence.

Prétraiter les éléments métalliques au primaire antirouille.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unités	Palette
70473-001	1 kg	Seau 12 x 1 kg	54 x (12 x 1 kg)
70473-002	5 kg	Seau 4 x 5 kg	36x x (4 x 5 kg)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
24-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T