



Zelfklevend stansdelen klittenband (lus)

- Zelfklevend klittenband van geweven polyamide (haak en lus)
- Uitstekende kleefkracht op de meeste gladde ondergronden zoals RVS, aluminium, gelakt hout, glas en div. kunststoffen
- De aanvangskleefkracht is niet erg hoog. Maximale hechting wordt bereikt na 24 uur
- UV- en verouderingsbestendig
- Bij een langdurig hoge afschuif- of afpelbelasting kan op bepaalde plekken de lijm gaan kruipen
- Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers
- Beperkte bestendigheid tegen vocht

Ook leverbaar als stansdelen (rondjes)

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl op waterbasis
Kleefkracht:	RVS: 12,5N/25mm (vanaf begin) - 42N/25mm (na 24u)
Drager:	Basisband & haak in PA met PU coating zonder latex
Temperatuurbereik:	-40°C tot +110°C
Rek tot breuk in %:	35% (lengterichting)
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Lijmresten verwijderen met warm water of schoonmaakproduct
Densiteit:	-
Liner:	Wit papier gesiliconiseerde liner

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
3033ZL205	20 mm	5 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	100	Zwart (lus)
3033ZH205	20 mm	5 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	100	Zwart (haak)
3033ZH205W	20 mm	5 m	2.2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	100	Zwart (haak)
3033ZL205W	20 mm	5 m	2.2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	100	Zwart (lus)
3033ZH2025	20 mm	25 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	40	Zwart (haak)
3033ZL2025	20 mm	25 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	40	Zwart (lus)
3033WL2025	20 mm	25 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	40	Wit (lus)
3033WH2025	20 mm	25 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	40	Wit (haak)
3033DCWH21	21 mm	2200 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	20	Wit (haak)
3033DCWL21	21 mm	2200 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	20	Wit (lus)
3033DCWH33	33 mm	725 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	20	Wit (haak)
3033DCWL33	33 mm	725 m	2.2 mm	<input type="checkbox"/>	20	Wit (lus)



Zelfklevend stansdelen klittenband (Ius)

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl