



Watergedragen, waterdampdoorlaatbare, transparante impregnerende sealer met hydrofobe en oleofobe eigenschappen.

Toepassing (verticaal)

- Met NCoat Wood Color behandeld hout
- Houten gevelbetimmering
- Schuttingen
- Tuinhuisjes
- Potdeksels op schepen
- Lambriserings
- Sauna's
- Speelgoed/kindermeubilair

Eigenschappen

- Hydrofoob (waterafstotend)
- Oleofoob (vuil/vet afstotend)
- Vertraagt het rottingsproces
- Met extra bescherming tegen houtrot
- Vochtregulerend
- Verminderd uitzet en krimp
- Weersbestendig
- Zeewater bestendig
- Watergedragen
- Niet filmvormend (geen bladderen)
- Zo goed als onzichtbaar
- Geen vrije nanodeeltjes
- Vrij van olie, was of siliconen
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor speelgoed volgens DIN EN 71-3

Product

Bindmiddelbasis: In water opgeloste gehydroliseerde co-silaan

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 500 ml, 1 ltr en 5 ltr

Verbruik: Ca. 12 m² per liter (sterk afhankelijk van de houtsoort en de zaag-/schaafwijze van de houtsoort)

Glansgraad: NVT

Dichtheid: Ca. 1,05 g/cm³



Verdunning:

NVT

Opslag:

Minstens 12 maanden in gesloten verpakking en tegen vorst en direct zonlicht beschermd

Applicatie

Met (nieuwe) kwast, roller, vernevelpomp, HVLP, dompelen, gieten, lakmachine of zelfs als vacuümcoating. Verzaadigd aanbrengen. Eventueel overtollig materiaal met een droge kwast/roller verwijderen.

Reinigen van het gereedschap: direct met water.

Temperatuur

Minimale object-, omgevings- en materiaaltemperatuur 10 °C en max. 25 °C. Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden toepassen. Objecttemperatuur dient 3 °C hoger te liggen dan de dauwtemperatuur.

Droging (+20 °C / 60% RV)

Stofdroog: Na ca. 30 minuten

Droog: Na ca. 2 uur

Tweede laag (evt.): Beslist nat-in-nat

Ondergrond

NCoat Wood Protect aanbrengen met, bij voorkeur, een lage druk nevelpomp.

Het materiaal enkele minuten de tijd geven om in de houten ondergrond te dringen.

Na enkele minuten het geheel nastrijken met een droge borstel/roller van plankeind tot plankeind.

Bijzondere aanwijzing

De levensduur is afhankelijk van de houtsoort, vochtigheid van het hout en de aangebrachte hoeveelheid (penetratie). NCoat Wood Protect is ontwikkeld om als afwerking te fungeren op NCoat Wood Color.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
31-7-2023.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T