



ARDEX A 800 READY

Minerale uitvlakmortel

- Gebruiksklaar
- Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 tot Q4
- Niet-brandbaar - brandklasse A2
- Tot op nul verwerkbaar
- Te verwerken als hand-, rol- en spuitpleister
- Zeer goed te schuren
- Voor laagdiktes tot 6 mm



Toepassing

Binnen, wand en plafond.

Egaliseren en pleisteren van wanden en plafonds van beton, cellenbeton, stucwerk, gips- en gipsvezelplaten, watervaste, schrob- en wasbestendige matte dispersieverf enz. vóór het uitvoeren van schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden met kunstharspleisters, enz.

Vervaardigen van oppervlaktekwaliteiten Q2-Q4* op gips- en gipsvezelplaten (in overeenstemming met informatieblad nr. 2 van de sector gipsplaten van het 'Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.').

Voor het naderhand aanbrengen van: verf, behang en decorpleisters.

Niet geschikt voor het aanbrengen van niet-zuigende wandbedekkingen zoals bijvoorbeeld metaalbehang of gelijksoortige wandbedekkingen.

Samenstelling

Witte, direct gebruiksklare, lichtgewicht dispersiepleister op basis van hoogwaardige kunstharsen en met een hoog percentage vulstoffen.

ARDEX GmbH
Postbus 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.eu

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, stroef, vast en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Behang, niet goed of slecht hechtende verflagen en onvoldoende vastzittende oppervlakken verwijderen. Draagkrachtige coatings: op matte coatings met een klein absorptievermogen kan het product meteen aangebracht worden. Glanzende oppervlakken, zoals latexverf of vernis, voorstrijken met ARDEX P4 READY. Oude tegels voorstrijken met ARDEX P4 READY.

Zuigende ondergronden zoals beton, cellenbeton en gipspleisters kunnen met ARDEX P 52 – 1:3 verdund met water – of met ARDEX P4 READY worden voorgestreekt om stof te binden, het oppervlak te verstevigen en de zuigende werking te verminderen.

Verwerking

ARDEX A 800 READY kan met de hand, roller of machine worden aangebracht.

Handmatig aanbrengen met een spaan

ARDEX A 800 READY met een roestvrijstalen pleisterspaan opbrengen en gladstrijken.

Aanbrengen met een roller

ARDEX A 800 READY aanbrengen met een geschikte pleisterroller en gladstrijken.

Machinaal aanbrengen

ARDEX A 800 READY kan ook mechanisch worden aangebracht met een pleisterpomp of met krachtige airless apparatuur. Het materiaal kan hiervoor worden verdund met

ARDEX A 800 READY

Minerale uitvlakmortel

maximaal 5% water. Materiaal in de gewenste laagdikte aanbrengen en onmiddellijk gladstrijken met een geschikte vlakspaan. Bij dikkere lagen (bijv. vanaf 2 mm) adviseren we om het materiaal een tijdje te laten staan en het dan glad te strijken.

Airless apparatuur

We raden de volgende instellingen aan bij gebruik van airless apparatuur:

Spuitdruk: 150 - 180 bar

Spuithoek: 40° - 50°

Spuitmondmaat in inch: 0,035" - 0,043"

Controleer ook of alle filters uit de machine en het spuitpistool zijn verwijderd.

Pleisterpompen

We raden de volgende instellingen aan voor verwerking met pleisterpompen:

Spuitmondmaat 4 - 6 mm

Werkdruk afhankelijk van het type apparaat

Debiet > 6 l/min

Luchtondersteuning: ja

Neem contact op met de betreffende fabrikant om te controleren of het apparaat geschikt is.

Belangrijk

ARDEX A 800 READY niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen van beneden +5 °C en boven +30 °C verwerken. Vorstvrij bewaren.

Bij ruwe, gestructureerde ondergronden is het eventueel nodig om na te pleisteren, teneinde een glad, effen oppervlak te bereiken. In geval van een twijfel proefvlak maken.

ARDEX A 800 READY kan uitstekend worden gecombineerd met beproefde ARDEX poedervormige en dispersieproducten zoals ARDEX A 828, ARDEX A 828 Comfort, A 828 READY, ARDEX A 826, ARDEX W 820, ARDEX R1 en ARDEX R1C.

De aanwijzingen in onze veiligheidsinformatiebladen altijd opvolgen.

Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik circa	Materiaalverbruik 1,8 kg per m ² en mm	
droging	Tijd	Laagdikte
	24 uur	1,0 mm
	48 uur	3 mm
	72 uur	6 mm
Productclassificatie	Fabrieksmatig geproduceerde binnenpleister met organische bindmiddelen voor gebruik op binnenwanden, plafonds en pilaren DIN EN 15824	

Productgegevens

pH-waarde circa	9
EMICODE	EC 1= zeer emissiearm
Verpakking	Emmer van 25 kg netto
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren