



---

## Decomur Superhaftspachtel (binnen)

- Algemene informatie:** Kunstharsverstevigde reparatiespachtel voor binnen. Zeer goede hechting ook op moeilijke ondergronden.
- Toepassing:** Decomur Superhaftspachtel is speciaal geschikt voor volledig afsmeren van plafonds en wanden, vullen van scheuren, voegen en gaten. Ook voor het verlijmen en afvoegen van gipsplaten. Spanningsvrij geplaatste gipsplaten kunnen met decomur Superhaftspachtel zonder nadenband afgevoegd worden (let u alstublieft op de verwerking aanwijzingen van de gipsplaten fabrikant). Decomur Superhaftspachtel heeft een zeer goede hechting op de ondergrond, heeft een hoge vulkracht en zorgt voor een gelijkmatig zuigende en egale ondergrond. Te gebruiken voor alle minerale ondergronden zoals stucwerk, steen, beton, gasbeton, kalk, cement.
- Technische gegevens:**
- Samenstelling: Kunsthars, Methylcellulose, Natuurgips
  - Dichtheid: 0,83 g/cm<sup>3</sup>
  - Ph : 7 – 8
  - Mengverhouding: 1,8–2,2 delen poeder op 1 deel water (bijv. 1 kg poeder op 600 ml water)
  - Verbruik: 1 kg voor 1 m<sup>2</sup> bij laagdikte van 1 mm
  - Verwerkingstijd: ca. 45 min. bij 20°C
  - Laagdikte: 0 - 150 mm
  - Elasticiteit: 3,4 N/mm<sup>2</sup> na DIN 18555, T.3
  - Drukvastheid: 8,0 N/mm<sup>2</sup> na DIN 18555, T.3
- Ondergrond:** De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij zijn van alle stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden (stof, olie e.d.). Sterk zuigende, poederende en krijtende ondergronden voorbehandelen met decotric Diepgrondering LF.
- Mengen:** In een schone speciekuip, Decomur superhaft mengen met schoon koud water. Vervolgens handmatig of met een mixer goed mengen totdat de juiste consistentie is bereikt. Voor het vullen van scheuren en gaten een vastere consistentie aanhouden. Na een rijptijd van 2-3 minuten de mortel kort doormengen.
- Verwerking:** De mortel handmatig aanbrengen. De mortel moet binnen 45 minuten verwerkt worden. Droogtijd bedraagt 24 uur afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid. Nadat de mortel voldoende is aangetrokken kan men de pleisterlaag afschuren met een natte schuurspons. Gereedschap dient direct na gebruik te worden schoongemaakt.
- Verspuiten:** Probleemloos verspuiten met een PFT RITMO powercoat.
- Motorvermogen: 1,5 kW
  - Toerental: 575 U/min
  - Ampère: 2,5 A
  - Waterhoeveelheid: 85l/h voor uitvlakken  
80l/h voor vullen van voegen
  - Mortelopbrengst: 3l/min
  - Morteldruk: 7bar
  - Slangdoorsnee: ½"
  - Nozzle: 4,5mm

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Afwerking:</b>  | De pleisterlaag voorbehandelen met decotric Teifengrund LF. |
| <b>Opslag:</b>     | Goed gesloten en droog bewaren!                             |
| <b>Art. Nr:</b>    | 102                                                         |
| <b>Verpakking:</b> | pak: 500gr – 1kg – 2kg<br>Zak: 5kg – 10kg – 25kg            |

note Overschilderbaar na 24 uur

2<sup>e</sup> laag: 1mm heeft een droogtijd van 2uur daarna 2<sup>e</sup> laag aanbrengen