

1 Description

La colle pour intissé Copagro est idéale pour l'encollage de papiers peints (vinyle) à dos intissé et de papiers peints spéciaux jusqu'à 190 g/m² sur divers supports tels que le plâtre, la pierre, le béton et les plaques de plâtre. Ne pas utiliser dans des pièces humides.

Optez pour la colle pour intissé Copagro et profitez d'un encollage fluide et fiable pour tous vos papiers peints intissés.

2 Champ d'application

- Papiers peints (vinyle) à dos intissé
- Papiers peints spéciaux (mica, vinyle fin, léger, en relief, vinyle expansé, lourd, métallique)

3 Caractéristiques

- Facile à utiliser
- Prête à l'emploi
- À appliquer directement sur le mur
- Facilement repositionnable
- Temps ouvert jusqu'à 20 minutes – Parfait pour un positionnement précis et des ajustements
- Haute adhérence – Assure une fixation solide et durable
- Durable & respectueuse de l'environnement
- Sans solvants ni plastifiants

4 Préparation des différents supports et finition

4.1 Supports compatibles

Diverses surfaces absorbantes telles que le plâtre, le béton, la pierre et les plaques de plâtre.

4.2 Préparation des supports

La surface doit être lisse, propre, saine, sèche en permanence, normalement poreuse, exempt de poussière et de graisse. Assurez-vous qu'elle soit solide et suffisamment stable. Fixer les surfaces trop poreuses. Éliminer les anciens revêtements présents sur le mur.

5 Application

Ne pas appliquer à une température à < +10°C ou > +25°C

Bien mélanger avant utilisation.

Lire l'étiquette avant utilisation.

- Encoller uniformément le mur avec un rouleau à poils moyens ou une brosse à tapisser.
- Veiller à la bonne répartition de la colle sur le mur.
- Appliquer le lé à sec directement sur le mur encollé et maroufler soigneusement sur toute la surface.
- Le temps ouvert est d'environ 20 minutes, en fonction de la température ambiante et du taux d'humidité.



- Enlevez les taches éventuelles avec de l'eau avant que la colle soit sèche.

6 Nettoyage

Nettoyer immédiatement les outils après usage, avec de l'eau.

7 Stockage et conservation

Le produit doit être stocké dans son emballage fermé, à des températures comprises entre 10°C et 20°C, à l'abri du soleil et du gel.

Dans son emballage d'origine non ouvert, le produit est conservable au minimum 12 mois après fabrication, sous réserve du respect des conditions de stockage.

Les emballages entamés ont une durée de conservation limitée.

8 Couleur(s)

Blanc.

9 Emballage

Seau en plastique de 2,5 KG et 10 KG.

10 Information sur la sécurité (voir fiche de sécurité)

- EUH208 : Contient : mélange de 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ; 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.
- EUH 210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

11 Garantie et responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.



12 Caractéristiques techniques

Forme	Liquide
Couleur	Blanc
Revêtement	Transparent
Odeur	Faible
Viscosité	16000 – 35000 mPa*s
pH	7 – 8
Teneur en matière sèche	± 5 %
Densité	± 1000 kg/m ³
Consommation	± 150 g/m ²
Temps ouvert	± 20 min
Composition	Liant et amidon
Adhérence définitive	24 – 48 h

