

**ARTIKEL : PP 0020 t/m PP 0027**

**PRODUCT : PRO-Paint Multimarker (Fluor) 360°**

## Omschrijving

Multimarker Fluor is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Multifunctioneel in de bouw, toepasbaar om te markeren waar bijvoorbeeld gaten geboord moeten worden of waar leidingen moeten komen e.d. Door speciale spuitkop ook uitstekend geschikt om mee te 'schrijven'. Levensduur van ca. 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen en weersbestendig. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc.

## Toepassingen

|           |            |
|-----------|------------|
| Metaal    | Metselwerk |
| Beton     | Hout       |
| Schrijven | Stippen    |

## Productkenmerken

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Sneldrogend          | 360° ventiel (in alle richtingen te gebruiken) |
| Fluorescerend        | Ergonomische kap                               |
| Uitstekende hechting |                                                |

## Fysische en Chemische Eigenschappen

|                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoud                | : 500 ML                                                                                                                                                                                                             |
| Basis                 | : Acrylaathars                                                                                                                                                                                                       |
| Kleur                 | : Fluor rose, fluor rood, fluor oranje, fluor geel, fluor blauw, fluor groen en wit                                                                                                                                  |
| VOS-gehalte           | : Circa 87 m/m %                                                                                                                                                                                                     |
| Vaste stof-gehalte    | : Circa 13 m/m %                                                                                                                                                                                                     |
| Hittebestendig        | : Tot 110°C                                                                                                                                                                                                          |
| Verbruik              | : 1 tot 2 m2 per 500ml, afhankelijk van ondergrond en toepassing                                                                                                                                                     |
| Droogtijd             | : bij 23°C en rel. vochtigheid 65%<br>Stofdroog na 5 tot 10 minuten<br>Kleefvrij na 10 tot 20 minuten<br>Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur<br>(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte) |
| Opslag / Houdbaarheid | : Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.                                                                                                                    |
| Algemeen              | : Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.                                                                          |

## Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Door het speciale ventiel is de bus in alle spuitposities te gebruiken.