

Super-Fix Reparatie Mix

Artikelnummer:	1603001
Materiaal:	2K Epoxyhars
Kleur:	Donkergrijs
Verwerkingstijd:	ca 3 tot 4 minuten
Handsterkte:	ca 8 tot 10 minuten
Eindsterkte:	24 uur
Verwerkingstemperatuur:	+10°C tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid:	-50°C tot 180°C (kortstondig tot 300°C)
Trek- afschuifsterkte (DIN 53283):	4,5 N/mm ²
Mengverhouding:	1:1
Shore Hardheid D:	87
Drukbestendigheid:	30N, m ²
Krimp:	ca 0,05%
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	0,60W/m-K
Elektrische diëlectrische sterkte:	3,0kV/mm
Klevende spleetoverbrugging:	15mm
Houdbaarheid:	24 maanden

Verwerkingsrichtlijnen:

De te repareren onderdelen dienen schoon en olie-en vetvrij te zijn. Opruwen verhoogt de sterkte. Snijd de vereiste hoeveelheid Super-Fix Reparatie Mix af en kneed gedurende ongeveer 2 minuten totdat een uniforme kleur is bereikt en het materiaal warm wordt. Breng vervolgens de Super-Fix Reparatie Mix aan op uw werkstuk. Mechanische bewerking kan na ongeveer 20 minuten worden uitgevoerd, de laatste uitharding vindt plaats na 24 uur. Niet verwerken onder de 5°C.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Technisch gegevensblad

Eigenschappen:

- Lijmt, vult, dicht zelfs onder water
- Kneedbaar als stopverf
- Hard als metaal
- Voor reparaties op locatie
- Temperatuurbestendigheid op korte termijn tot 300 °C

Lijmt – Vult- Dicht, zelfs onder water. Repareren, onderhouden, modelleren, vormen, borgen, lekkages dichten en voegen verlijmen van verschillende materialen onderling. Overschilderbaar. Perfecte hechting op metaal, staal, gietijzer, keramiek, hout, glas, steen, beton, rubber en de meeste kunststoffen.

Opslag:

Koel, droog en donker bewaren.

Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.