

T 435 Tackifier Hechtstop

Antislip-dispersie voor losliggende tapijttegels



Eigenschappen

- Geschikt als antislip voor tapijttegels
- Eenvoudig verwisselen van enkele tapijttegels
- Uitermate geschikt voor losse tapijttegels met een niet-geweven vliesrug
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

Toepassing

Een zeer emissiearm, antislip-fixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels met een

- rug van zwaar materiaal (bijv. bitumen) bedekt met een niet-geweven vlieslaag
- textielrug, zoals vilt of vlies
- gladde APO-rug.

Thomsit T 435 kan worden gebruikt worden op verhoogde vloeren (bijv. dekvloeren, multiplex en metaal), stevig hechtende bestaande bekledingen (bijv. PVC/CV, linoleum, stenen vloeren) en op alle andere legklare ondergronden in zowel bedrijfsruimtes als woningen. Indien nodig kunnen de tapijttegels worden verwijderd en opnieuw worden ingelegd.

Thomsit T 435 voldoet aan de hoogste eisen voor arbeidsveiligheid, binnenluchtkwaliteit en milieuvriendelijkheid.

Technische eigenschappen

Leveringsvorm	roze vloeistof
Verpakking	PE jerrycan, 10 kg
Levereenheid	60 jerrycans per pallet
Opentijd	minstens 30 minuten
Verwerkingstijd	ca. 24 uur
Belastbaar	onmiddellijk na aanbrengen
Bestendig tegen reinigen	geschikt voor droog shamponeren en nat-pad schoonmaken met hiervoor geschikte vloerbekleding
Bestendigheid	Bestendig tegen stoelen met zwenkwielen volgens DIN EN 12529
Temperatuurbestendigheid	
- na uitharding	tot 50 °C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming
- transport	+5 °C tot +50 °C
- opslag	+10 °C tot +30 °C
Houdbaarheid	12 maanden, op een koele en droge plek

De genoemde tijdsaanduidingen zijn behaald bij normale klimaat omstandigheden (23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid). Bij andere klimaat omstandigheden worden de uithardingstijd en droogtijd korter of langer.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en textuur	50 – 150 g/m ² dekking / kan: 67 - 100 m ²
--	---



Thomsit

Vorbereitung ondergrond

De ondergronden dienen te voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", BS CP 5325 of 8204 of vergelijkbare nationale normen. Ze dienen met name schoon, vrij van gebreken, stevig en droog te zijn, en vrij van stoffen die de aanhechting kunnen belemmeren. Na geschikte mechanische voorbehandeling (bijv. schuren en stofzuigen), de ondergrond voorbehandelen met geschikte Thomsit-primers en -egaliseermiddelen zodat het legklaar is.

Voor het gebruik van Thomsit T 435 op sterk zuigende ondergronden, de ondergrond voorstrijken met Thomsit R 766 Multi-Vorstrijk (1:1 verdund met water). Gladde, oude bekledingen en metalen oppervlakken grondig reinigen.

Verwerking

Schenk de inhoud van de verpakking in een schone emmer. Breng een dunne laag Thomsit T 435 gelijkmatig aan op het volledige oppervlak met behulp van een fijnporige schuimroller. Gebruik een raster om overtollig product te verwijderen. Voorkom plasvorming. Zorg ervoor dat het product niet in de voegen van verhoogde vloeren terechtkomt. Wacht tot de laag volledig droog is alvorens de tapijttegels te leggen.

Installatie van stroomgeleidende tapijttegels

Op sommige plaatsen worden soms stroomgeleidende tapijttegels geïnstalleerd ter voorkoming van de opbouw van elektrostatische lading op mensen. In het algemeen, is de intrinsieke geleidbaarheid van de tapijttegels voldoende. Om dit effect te ondersteunen, kan men de tegels met elkaar verbinden door een koperstrip onderaan elke derde rij in de lengte te plaatsen nadat de laag T 435 is gedroogd. Zorg ervoor dat er direct contact is tussen de koperstrip en de onderkant van de vloer. Verbind de koperen strips met elkaar, dwars op het einde van elke rij. Installeer vervolgens de tapijttegels zoals hierboven beschreven.

Wacht tot de T 435 laag helemaal droog is alvorens te beginnen met het installeren van de tapijttegels.

Anders is schadevrije verwijdering van de tegels niet mogelijk.

Let op

- De basisvoorwaarden om de best mogelijke binnenluchtkwaliteit te bereiken na vloerinstallatiewerkzaamheden zijn de naleving van de aanbevolen werkomstandigheden, evenals volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %.
- Open- en werktijden kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en het absorptievermogen van de ondergrond. Ze zijn korter bij hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid, en langer bij lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en bij niet-zuigende ondergronden.
- Verwijder eventueel vel dat zich op het product kan hebben gevormd (bijv. door onjuiste opslag); niet erdoorheen roeren.
- Verwijder verse vlekken fixeermiddel onmiddellijk met een vochtige doek.
- Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water.
- Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
- Volledig uitgeharde Thomsit T 435 kan niet meer worden opgelost en dient mechanisch te worden verwijderd.

Productveiligheid

Thomsit T 435 is oplosmiddelvrij en dus een geschikt alternatief voor oplosmiddelhoudende producten. Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Zorg echter voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van dit product. Huid en ogen beschermen. Na contact met de ogen of huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Informatie voor mensen met een allergie: +49 180 2273-112. Buiten bereik van kinderen houden.



Thomsit

T 435 Tackifier Hechtstop

Productveiligheid

Bestemd voor professionele gebruikers.

Veiligheidsblad beschikbaar op www.thomsit.nl

Ingrediënten: vinylacetaatcopolymeer-dispersie, acrylaatcopolymeer-dispersie, benzoaat, gemodificeerde natuurlijke hars, antischuimmiddel, conserveermiddelen (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon, teramethylol-acetyleneendiurea), pigment.

GISCODE D 1	oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
EMICODE EC 1 ^{PLUS}	zeer emissiearm volgens GEV
RAL UZ 113	Blue Angel, milieuvriendelijk door zeer lage emissie

Technische informatie

Gelieve tevens de instructies op te volgen in de volgende informatiebladen:

1. "Evaluatie en voorbereiding van ondergronden", uitgegeven door de Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf (www.beb-online.de).
2. Informatiebladen van de Technische Kommission Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, kijk onder "Publications").
3. Installatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies van de vloerbedekkingsfabrikanten.
4. Algemeen erkende regels van vloerbedekkingstechnologie, evenals de van toepassing zijnde nationale normen.

Afvalverwerking

Het product mag niet in de riolering of open water terecht komen. Het mag tevens niet in de grond/bodem terecht komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als industrieel afval gelijk aan huishoudelijk afval, of in de container voor commercieel/bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval. Europese afvalcodenummer (EAC): 08 04 09

De bovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien materialen en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variëren en dus buiten onze invloedssfeer liggen, raden wij ten sterkste aan bij elk gebruik voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingsmethode en gebruik te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit technische informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische informatieblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

BASF Nederland B.V. Construction Chemicals

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47

T (DUI) +31 88 47 666 00

F (NL) +31 162 42 96 94

F (DUI) +31 88 47 666 99

thomsit-info@basf.com
www.thomsit.nl
www.thomsit.be

A brand of

PCI[®]
Für Bau-Profis