

BINNENRENOVATIEVERF, WATERGEDRAGEN, NIET-VERGELEND EN MET EEN AANGENAME GEUR.

BINDMIDDEL

- Op basis van vinylversataat-copolymer in emulsievorm

EIGENSCHAPPEN

- Goede isolatie tegen lichte huishoudelijke vlekken
- Uitstekende witheid, zonder vergeling
- Schrobklasse: Klasse 1
- Spanningsvrij, aanzetvrij
- "Matte" afwerking
- Goede dekking
- Aangename geur

OMSCHRIJVING

Binnenrenovatieverf op waterbasis met een "matte" afwerking die lichte huishoudelijke vlekken effectief isoleert. De verf onderscheidt zich door de langdurige witheid, zonder te vergelen, en het vermogen om perfect te hechten aan verschillende ondergronden. CLASSIDUR GOLDEN HYDRO biedt gebruiksgemak dankzij de aangename geur.

VOORDELEN KLANT

- Geen verdunning: gebruiksklaar product
- Snelle droogtijd en dekking

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aspect	Mat - minder dan 1,5% onder een hoek van 85°
Kleur/Kleuring	Wit, RAL 9016, RAL 9010, NCS500N
Densiteit	1.47 ± 0,03
Viscositeit	Hoog viskeuze verf
Droge stof	In gewicht: 60,5% ±2
VOS	2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 3g/l
Houdbaarheid en opslag	24 maanden in de originele, niet aangebroken verpakking. Vorstvrij en niet bij temperaturen van meer dan 35 °C bewaren. Het blik na gebruik hermetisch afsluiten.
Verpakkingen	5L - 12.5L

CLASSIFICATIE

- Waterdamptransmissie (V): V1
- Schrobklasse: Klasse 1
- Reël dekkend vermogen: Klasse 2
- AFNOR NF T 36-005: Familie 1 - Klasse 7a2/4a



VERWERKING

Bestemming

- Aanbevolen voor alle renovatiewerkzaamheden binnenshuis op plafonds en muren in droge ruimten.
- Oude geschilderde ondergronden met lijmdispersies, synthetische pleisters, geschilderde wandbekleding, gipsplaten met een kartonnen laag en gipspleisters.

Toestand van de ondergrond

Vorbereid, droog, stofvrij en draagkrachtig.

Gereedschap en wijze van aanbrengen

- Kwast met synthetische of polyestervezels
- Op gladde ondergronden voor een verzorgde afwerking: geweven polyamide roller van 12 mm (Microtex 12 mm)
- Op gestructureerde ondergronden voor een vullende afwerking: polyester-microvezel roller van 12 à 14 mm (Rotalotex 12 mm)

- Mechanisch aanbrengen: verfspuit (airless), opening van 5,15-5,17, druk van 210 tot 230 bar.

Verdunning

- Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met max. 5% water.
- Bij verdunning veranderen de isolerende eigenschappen van het product.

Verwerkingsvoorwaarden

- Aanbrengen bij een temperatuur van 8 °C tot 25 °C
- Luchtvochtigheid: < 70% RH

Opmerking: Niet aanbrengen op ondergronden met condensvorming.

Drogen (20°C, 65% RH)

- Stofdroog: na ca. 1 uur
- Overschilderbaar: na ca. 4 uur

Het is zeer belangrijk om een minimale wachttijd van 12 uur te respecteren tussen de lagen GOLDENHYDRO voor de isolatie van vlekken. Een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid vertragen het droogproces.

Isolatie lichte huishoudelijke vlekken:

Twee lagen GOLDEN HYDRO	
Rode wijn	✓
Cola	✓
Mosterd	✓
Vliegen vlekken	✓
Roet	✓
Droge Watervlekken	✗
Nicotine	✓
Thee	✓
Koffie	✗
Zwarte vlekken*	✓

* zwarte vlekken door beschadiging van schoenen of tassen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.

Dit technisch fiche is bedoeld om onze klanten informatie te geven over de eigenschappen van ons product en is opgesteld met behulp van de beste huidige kennis. Niettemin dient de gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwvoorschriften professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Aangezien de techniek zich blijft ontwikkelen, dienen onze klanten, voordat ze werkzaamheden gaan uitvoeren, bij onze dienst te controleren of het inderdaad om de laatste editie gaat. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring en verdunning met de producten uit ons assortiment. We kunnen in geen geval



VERNIS CLAESSENS SA
de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny
Tel. +41 21 702 07 02

Gereedschap reinigen

Onmiddellijk na gebruik met water. Om gereedschap schoon te maken, schraap je het overtollige af en dompel je het in zo weinig mogelijk water.

Verbruik

Tussen 110 en 150g/m² per laag, voor een goede isolatie van vlekken

- Het kan variëren afhankelijk van de ondergrond, het reliëf en de wijze van aanbrengen

Werkwijze

> Oude vervuilde ondergronden:

- Sterk vervuilde ondergronden moeten eerst worden gereinigd om alle afzettingen en resten te verwijderen. Gebruik CLASSIDUR Universal Extrem Epoxy Primer als isolerende basis voor vervuilde ondergronden
- Aanbrengen van 2 lagen GOLDEN HYDRO

> Oude geverfde ondergronden:

- Glanzende of half glanzende geverfde ondergronden moeten worden geschuurd tot ze mat zijn en vervolgens worden gewassen en afgespoeld met schoon water
- Aanbrengen van 1 of 2 lagen GOLDEN HYDRO

> Nieuwe ondergronden:

- Deze moeten bewerkt zijn met een geschikte voorstrijk
- Aanbrengen van 2 lagen GOLDEN HYDRO

Opmerkingen

Golden Hydro is een verf die lichte huishoudelijke vlekken kan isoleren, alleen bij zeer sterke vervuiling is het aan te raden om de CLASSIDUR Universal Extrem Epoxy Primer aan te brengen en daarna twee lagen GOLDEN HYDRO.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.

Dit technische fiche is bedoeld om onze klanten informatie te geven over de eigenschappen van ons product en is opgesteld met behulp van de beste huidige kennis. Niettemin dient de gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Aangezien de techniek zich blijft ontwikkelen, dienen onze klanten, voordat ze werkzaamheden gaan uitvoeren, bij onze dienst te controleren of het inderdaad om de laatste editie gaat. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring en verdunning met de producten uit ons assortiment. We kunnen in een geval



VERNIS CLAESSENS SA
de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny
Tel. +41 21 702 07 02