



Waternverduubare, hittebestendige lak voor radiatoren.

Toepassing

- Binnen en buiten situaties
- Op voorgelakte gietijzeren en plaatstalen radiatoren
- Op leidingen van warm water en stoomverwarming
- Op koperen leidingen

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 180 °C
- Reukarm, zowel tijdens verwerking als tijdens eerste opwarming
- Niet vergelend
- Sneldrogend
- Hoogglanzend oppervlak
- Makkelijk te verwerken
- Groot uitstrijkvermogen
- Goede kantendekking
- Stootvast
- Met normale onderhoudsreinigers te onderhouden

Product

Bindmiddelbasis: Acrylaat Dispersie

Pigmentbasis: Titaan dioxide

Kleuren: Wit (tot max. 5% aankleuren met Vista Universele mengkleuren is mogelijk)

Verpakking: 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 12 m² per ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Glans en zijdeglans

Dichtheid: Ca. 1,235 g/cm³

Verdunning: Schoon water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en teven zonlicht bescherm

Applicatie

Met platte kwast, lakviltrol en spuit.

Hoge druk spuit:

Opening: Ca. 1,5 mm
Druk: 4-5 bar
HVLP
Opening: Ca. 1.8 mm
Druk: 0,55 bar

Airmix:

Tip: 0,011 inch
Druk: Ca. 100 bar
Ondersteuning: Ca. 2 bar
Pistoolfilter: Rood

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met lauw water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.

Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden Gebruiken.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 1 uur
Overschilderbaar: Na ca. 4-6 uur
Belastbaar: Na ca. 24 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Voorgelakte radiatoren en buizen

Grondig ontvetten en schuren korrel P320.

Aanwezige roest- en/of beschadigde plekken hand ontroesten volgens ST3.

Deze plekken 2 x behandelen met Südwest Acryl All-Grund.

Afwerken met Jansen Aqua Radiatorenlak.

Onbehandelde radiatoren en buizen
Eventuele walshuid, roest of beschermende
transportlak moet worden verwijderd.
Reinheidsgraad SA 2,5 of ST3.
Hierna opbouwen met twee lagen Südwest Acryl All-
Grund.
Afwerken met Jansen Aqua Radiatorenlak.

Onbehandelde koperen/verzinkte leidingen
Ontvetten en 2 x behandelen met Südwest Acryl All-
Grund.
Afwerken met Jansen Aqua Radiatorenlak.

Bijzondere aanwijzing
Afhankelijk van de applicatiemethode en/of
kleurwisseling kan een tweede laag Jansen Aqua
Radiatorenlak nodig zijn.

Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.

Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022.