

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-08-2017
TSFK 17/1516341
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® houtsealer

Opgesteld door: WB

Bekrachtigd door: GvdW

Het product: Kelfort® houtsealer is een vloeibare gebruiksklare coating op basis van acrylaatdispersie. Het product hardt uit door verdamping van water en vormt zo een weerbestendige en duurzame coating.

Eigenschappen: Zowel voor kopse als vlakke kanten van hout.
Gebruiksklaar.
Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven.
Vrijwel reukloos.
Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen.
Niet corrosief t.o.v. metalen.

De toepassing: Kelfort® houtsealer is speciaal ontwikkeld als duurzame beschermende coating voor de kopse en vlakke kanten van multiplex en gelamineerd houten plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor het conserveren van vurenhout, meranti, merbau en gelamineerd houten plaatmateriaal (triplex, multiplex). Kelfort® houtsealer is een door SHR geteste coating.

Beperkingen: Niet geschikt voor continue waterbelasting.
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.

Leveringsvorm:

Kleur: Wit.

EAN-code: 8714678113451.

Verpakking: Blik van 750 g.

Productiegegevens: De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op het blik.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-08-2017
TSFK 17/1516341
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® houtsealer

Houdbaarheid: Minimaal 18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

Technische gegevens:

Applicatie temperatuur		+10°C till +40°C
Basis		Acrylic dispersion
Dichtheid		1,15 g/ml
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	< 2mm
Vorstbestendigheid gedurende transport		till -15°C
Temperatuur bestendigheid		-20°C till +75°C
Dikte		minimum 2 coats
Gebruik		400g/m2

Gebruiksaanwijzing: Breng Kelfort® houtsealer gelijkmatig aan met een verfkwast of roller in minimaal twee coatinglagen met een verbruik van 400g/m2 per laag.

Voorbehandeling en afwerking:

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met water.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-08-2017
TSEK 17/1516341
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® houtsealer

Overschilderbaarheid: Kelfort® houtsealer is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulde dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

Schoonmaken Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Kelfort® handreinigingsdoekjes en/of water en zeep.