



Technische data

Maskingtape Washi Gold |

Land van herkomst	Taiwan
Statistiek code	48114190

Drager			
Type	Washi papier, oranje		
Gewicht	82	gr/m ²	

Lijm	
Type	Solventbasis acrylaat

Samenstelling		
Dikte	90	μ (micron) ±10%

Temperatuur						
Service	-10	°C	t/m	80	°C	Kortstondig 130°C ca. 1 uur
Applicatie	>10	°C	t/m	40	°C	

Mechanische eigenschappen			
Kleeffracht	Staal (SS)	1,54	N/10mm (± 0.3N)
Treksterkte	Lengte	30	N/10mm
Rek (bij breuk)	Lengte	4	%
UV bestendigheid	Noord Europa	4	Weken

Tolerantie	5% op alle waarden, tenzij anders vermeld		
Aanvullende opmerkingen			
In overeenstemming met RohS	Ja		
Reach	EC regulation 1907/2006 Geen registratie vereist		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00222 NL
Versie	001
Revisie datum	18-07-2023