

BAGAR[®]

Gebruiksklare spuitpleister finish in een duurzamer, praktische en economische verpakking.

Toepassing

- Grootverpakking (500 kg) voor airless
- Grote werken
- Bepresteren van muren en plafonds in binnen situatie
- Ideaal als voorbereiding voor een afwerking met behang, lichtgewicht wandbekleding of muurverf
- Kan binnenshuis aangebracht worden op ondergronden als beton, cellenbeton, cement, bouwblokken, baksteen, gips en afgeleiden, gipsplaat, kartonhoudende pleisterplaten, oude verflagen, oude opspuitlagen en glasvezelbehang

Eigenschappen

- Twee in één, dus geen primer nodig
- Tot 3 mm laagdikte
- Makkelijk te spatelen (nastrijken)
- Kan vanuit de bestelbus direct worden gebruikt
- Slang tot 80 meter mogelijk met geschikte apparatuur
- Snelle en makkelijke aansluiting op de airless spuitmachine
- Lange opentijd
- Gemakkelijk te schuren
- Kartonnen verpakking 100% recyclebaar

Product

Bindmiddelbasis:	Watergedragen Polymeer met diverse minerale vulstoffen en additieven 97% grondstoffen van natuurlijke oorsprong
Kleuren:	Wit
Verpakking:	500 kg kartonnen verpakking
Verbruik:	Ca. 1 m ² /ca. 1 à 2 kg afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en gewenste afwerking
Dichtheid:	Ca. 1,7 g/cm ³
pH waarde:	Ca. 9
VOS:	1 gram per liter



Classificatie:	NFT 36-005-Familie III, klasse 2
Norm:	Plamuur en vulmiddelen: NF EN 16556 NF Milieu: Spuit plamuur NF 446 AFNOR Certification www.ecolabels.fr
Max. laagdikte:	3 mm
Brandklassering:	A2-s1, d0
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht (max. 30 °C) 12 maanden in ongeopende originele verpakking beschermd

Applicatie

Airless spuitmachine (debiet minimaal 7 l/min), met spuittip vanaf 5,33
Volg de instructies in de gebruikshandleiding bij de machine en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. het juiste gebruik (druk, spuittips, etc.).
Geen zeef of filter nodig.
Bag max of hydraulische zuigerpompfittingen (apart verkrijgbaar).
Na strijken met een brede en soepele spatel.

Aansluiting BAG MAX SB of hydraulische zuigerpomp.

- 1) De Beissier-koppeling aansluiten op de BAG MAX SB en vervolgens op de machine.
- 2) Het deksel van de BAG MAX SB openen.
- 3) De zak openen.
- 4) Het sluitsysteem binnenin (blauw) 20 cm opentrekken.
- 5) De machine in werking zetten.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met schoon water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C en boven 35 °C
omgeving- en objecttemperatuur, RV max. 70%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar na volledige droging.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, stof-,
spanningsvrij en draagkrachtig zijn, volgens de vereisten
van het DTU (59.1 en 59.4).

Bijzondere aanwijzing

Tijdens applicatie en droging goed ventileren i.v.m. de
droging en doorharding.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
13-7-2026 V1.0