



Puissant dégraissant et nettoyant ayant la particularité d'être très volatil.

Application

- Dégraissant
- Nettoyant
- Désinfectant
- Élimine la condensation

Propriétés

- Traitement préliminaire avant application d'NCoat Metal S 2-K ou NCoat 2K Anti Graffiti
- Prêt-à-l'emploi
- Action désinfectante (en espace HACCP p. ex.)
- De par son évaporation rapide et l'addition d'eau au propène, l'humidité restante sur le support s'évapore en même temps

Descriptif

Liant à base d': Alcool secondaire par addition d'eau au propène

Teintes: Incolore

Conditionnement: 1 litre, 5 litres

Rendement: Env. 0,1 litre/m²

Degré de brillance: Sans objet

Densité: Env. 780 - 790 gram/m³

Diluant: Sans objet

Stockage: Au moins 12 mois sous emballage fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Mise en œuvre

Appliquer généreusement au chiffon sans pluches imbibé du produit. Frotter ensuite au chiffon propre.

Nettoyage de l'outillage: Sans objet.

Température

Température de l'objet, de l'air et du matériel:
Minimum 10 °C et maximum 25 °C.

Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des surfaces chauffées.

La température de l'objet doit être de 3 °C supérieure au point de rosée.

Séchage (+ 20 °C / 60 % HR)

Sec: Sitôt après évaporation

Support

Procéder à un test préliminaire à un endroit moins visible, afin de tester la résistance du support et le résultat final escompté.

S'applique toujours après nettoyage préliminaire au moyen d'NCoat Reiniger C.

Plastiques rigides

Appliquer généreusement avec un chiffon sans pluches imbibé du produit. Frotter ensuite au chiffon propre.

Sitôt après évaporation, traiter au moyen d'NCoat Metal S 2-K ou NCoat 2K Anti Graffiti.

Métaux non-ferreux

Appliquer généreusement avec un chiffon sans pluches imbibé du produit. Frotter ensuite au chiffon propre.

Sitôt après évaporation, traiter au moyen d'NCoat Metal S 2-K ou NCoat 2K Anti Graffiti.

Revêtements par poudre

Appliquer généreusement avec un chiffon sans pluches imbibé du produit. Frotter ensuite au chiffon propre.

Sitôt après évaporation, traiter au moyen d'NCoat Metal S 2-K ou NCoat 2K Anti Graffiti.

Revêtements de bobine (Coilcoatings)

Appliquer généreusement avec un chiffon sans pluches imbibé du produit. Frotter ensuite au chiffon propre.

Sitôt après évaporation, traiter au moyen d'NCoat Metal S 2-K ou NCoat 2K Anti Graffiti.

Systemes de revêtements 2K

Appliquer généreusement avec un chiffon sans pluches imbibé du produit. Frotter ensuite au chiffon

propre.

Sitôt après évaporation, traiter au moyen d’NCoat Metal S 2-K ou NCoat 2K Anti Graffiti.

Indications particulières

Ne pas appliquer sur des panneaux acryliques ni revêtements à base de résines acryliques!

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C’est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d’informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN