

TECHNIS C560 RAPID

CHAPE PRÊTE À L'EMPLOI À PRISE ET SÉCHAGE RAPIDE

AVANTAGES

- prête à l'emploi
- recouvrement rapide
- haute maniabilité : facilité d'étalement et finition parfaite
- réalisation de pentes

PRODUIT

TECHNIS C560 RAPID est une chape prête à l'emploi à prise et séchage rapide destinée à la réalisation de chapes adhérentes, flottantes avant la pose collée de carrelage, PVC, linoléum, moquette, parquet, résine de sol, peinture. Il permet la réalisation de formes de pente.

APPLICATION

Supports de base : dalle béton, chape ciment, éléments en béton préfabriqués, anciens carrelages, sols chauffants (nous consulter).

Revêtements associés : carrelage et parquet en pose collée directe. Moquette, PVC, caoutchouc, linoléum après enduit de lissage de sol. Résine de sol, peinture.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports : Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, propres. Dans tous les cas, ils doivent être conformes aux NIT du CSTC.

Préparation du mélange : Gâchage: 2,2 à 2,4 l d'eau propre pour 25 kg. Mélange: le mélange s'effectue à la bétonnière, au malaxeur-transporteur pendant 2 à 3 min. Compte-tenu de la rapidité de la prise, il est nécessaire de contrôler régulièrement que la bétonnière ou le malaxeur ne se bloque pas lors de la préparation. Dosage en liants hydrauliques: 350 kg/m³.

Application : TECHNIS C560 RAPID est étalé sur la surface du support, damé puis réglé et taloché et éventuellement lissé suivant l'état de surface désiré. Traitement des joints (fractionnement, dilatation, périphérique): suivre les prescriptions des réglementations concernées. Les joints de dilatation du gros-œuvre doivent être répercutés dans la chape.

Réalisation de chapes adhérentes sur primaire d'accrochage (épaisseur de 5 à 30 mm) : commencer par appliquer le primaire GRIP A500 MULTI (dilué 1/1) à raison de 150 g/m². Laisser sécher 30 minutes. Appliquer TECHNIS C560 RAPID.

Réalisation de chapes désolidarisées (épaisseur de 40 à 60



mm) : Recouvrir le support d'une couche de désolidarisation (ex. : film plastique de 150 µm minimum). Des dispositions doivent être prises au pourtour des pièces pour désolidariser la chape des parois et autour des pénétrations (ex. : bande de polystyrène). En cas d'interruption de pose (> 30 minutes), il est nécessaire d'arrêter la chape par une coupure nette et d'avoir au préalable incorporé perpendiculairement dans l'épaisseur de celle-ci des fers à béton (Ø 6 mm / l 30 cm / espacement 30 cm). La reprise se fera directement sur ces fers d'attente et sur barbotine d'accrochage.

Réalisation de chapes flottantes (épaisseur de 40 à 60 mm) : recouvrir le support d'une couche isolante conforme aux spécifications de la norme NF P61 - 203 (référence DTU 26.2 / DTU 52.1).

Nettoyer les outils : à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- en pose adhérente, appliquer un primaire ou une barbotine d'accrochage pour protéger d'une dessiccation prématurée.
- ne pas rajouter d'eau lors du début de prise.
- ne pas mélanger TECHNIS C560 RAPID avec d'autres ciments ou sables.
- éviter les courants d'air et les excès d'eau de gâchage qui nuisent au durcissement.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 6 mois. Protéger contre l'humidité et la chaleur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikds.thewerco.com.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	poudre
Epaisseur d'application	5 à 60 mm
Ouverture à la marche	1 h à 1 h 30
Température d'utilisation	+5°C à +25°C
Durée pratique d'utilisation	20 minutes
Consommation	± 2 kg/m ² /mm d'épaisseur
Résistance à la compression	> 25 MPa après 24 h > 40 MPa après 28 j
Temps de séchage	2 à 3 heures avant collage du carrelage ± 6 heures avant enduit de lissage de sol ± 12 heures avant résine de sol, peinture de sol ± 24 heures avant parquet ces temps sont déterminés à + 23° C et 50 % d'humidité relative (selon épaisseur et température)
Code	30615676
Code EAN	3549212484835
Couleur	gris
Conditionnement	25 kg sac papier
Palette	48

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

