

1 Beschrijving

Copagro Vliesbehanglijm is ideaal voor het verlijmen van (vinyl)behangpapier met vliesrug en speciaal behangpapier tot max. 190 g/m² op diverse ondergronden zoals stucwerk, steen, beton en gipsplaten. Niet gebruiken in een vochtige ruimte.

Kies voor Copagro vliesbehanglijm en ga voor een vlotte en betrouwbare verlijming van al jouw vliesbehang.

2 Toepassingsgebieden

Verlijmen van:

- (Vinyl)behangsoorten met vliesrug
- Speciaal behangpapier (mica, dunne vinyl, licht, reliëf, schuimvinyl, zwaar, metaliek)

3 Eigenschappen

- Eenvoudig in gebruik
- Gebruiksklaar
- Direct op de muur aan te brengen
- Goed corrigeerbaar
- Opentijd tot 20 min, perfect voor nauwkeurige positioneringen en aanpassingen
- Sterke kleefkracht, zorgt voor een stevige, duurzame hechting
- Duurzaam & milieuvriendelijk
- Oplosmiddel- en weekmakervrij

4 Voorbereiding van de ondergrond

4.1 Mogelijke ondergronden

Diverse absorberende ondergronden zoals stucwerk, beton, steen en gipsplaten.

4.2 Voorbehandeling

De ondergrond moet vlak, schoon, zuiver, permanent droog, normaal poreus, ontstoft en perfect vetvrij zijn. Zorg voor een stevige, voldoende vaste ondergrond. Verwijder de oude wandbekleding alvorens te behangen. De te poreuze ondergronden voorstrijken.

5 Verwerking

Niet verwerken bij een temperatuur van < +10°C of > +25°C.

Goed oproeren voor gebruik.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

- Breng de lijm gelijkmatig op de ondergrond aan met een behangborstel of rol met middellange haren.
- Een goede verdeling van de lijm in acht nemen.
- De behangbaan droog en onmiddellijk op de muur plaatsen en goed aanrollen over de totale oppervlakte.



- De opentijd bedraagt ca. 20 minuten, afhankelijk van het materiaal, de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Eventuele lijmvlekken verwijderen met water vóór het opdrogen van de lijm.

6 Reiniging

Reinig gereedschap direct na gebruik met water.

7 Opslag en houdbaarheid

Het product dient te worden opgeslagen in gesloten verpakking bij temperaturen tussen 10°C en 20°C, beschermd tegen direct zonlicht en vorst. In de originele, ongeopende verpakking is het product minimaal 12 maanden houdbaar na productie, mits opgeslagen volgens voorschrift. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.

8 Kleuren

Wit.

9 Verpakking

Plastic emmer van 2,5 KG en 10 KG.

10 Veiligheidsoptmerking (zie ook veiligheidsfiche)

- EUH 208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

11 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



12 Technische specificaties

Vorm	Viskeuze vloeistof
Kleur	Wit
Coating	Transparant
Geur	Zwak
Viscositeit	16000 – 35000 mPa*s
pH	7 – 8
Vaste stof gehalte	± 5 %
Dichtheid	± 1000 kg/m ³
Verbruik	± 150 g/m ²
Open tijd	± 20 min
Samenstelling	Bindmiddel en zetmeel
Definitieve kleefkracht	24 – 48 u

