

Technische data



Dubbelzijdig Foam 27101

Drager			
Type	PE Foam		
Liner	Gesiliconeerd papier		
		Bruin	
Belijming	Hotmelt		
Dikte (zonder liner)	900	μ (micron)	
Mechanische eigenschappen			
Kleefkracht	PE	11	N/25mm
Treksterkte	Lengte	45	N/25mm
Statische afschuif weerstand	(3 kg)	>168	uur
Verschijningsvormen			
Afmeting & kleur	19mm x 5m		Andere afmetingen op aanvraag
	12mm x 10m		
	19mm x 10m		
	12mm x 50m		
	19mm x 50m		
Norm			
Tolerantie	5% op alle waarden		
Aanvullende opmerking(en)			

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.