

1 Beschrijving

Gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis voor het verlijmen van glasvezelbehang tot 300 gr/m². Voor normaal poreuze wanden en plafonds.

2 Toepassingsgebieden

Geschikt voor het verlijmen van;

- Te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde
- Te schilderen textuur
- Vinylbehang met papieren rugzijde

3 Eigenschappen

- Premium kwaliteit
- Hoge aanvangshechting
- Direct op de wand aanbrengen
- Transparant na drogen
- Lange open tijd
- Zeer goed schilderbaar

4 Oppervlakte voorbereiding

4.1 Mogelijke ondergronden

Gips en derivaten, gipskartonplaten, oude ondergronden indien zorgvuldig voorbereid, pleisterwerk. Hout en houtvezelplaat behandeld met één van onze primers. Op brandwerende en waterafstotende platen een geschikte primer aanbrengen.

4.2 Voorbehandeling

De WTCB uitgave n°194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver, blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet, ontstof en normaal poreus zijn. Oude wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct voorbereiden. Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk ...) instrijken met een geschikte primer. Oude verflagen: Niet-hechtende delen verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen en opschuren.

5 Verwerking

Vóór gebruik de lijm oproeren. Geen water toevoegen. De wand voldoende (iets breder dan een band) regelmatig instrijken met een roller. De wandbekleding aanbrengen op de natte lijm. De open tijd bedraagt ± 25-30 min. Zorgvuldig verticaal gladstrijken en nadien vanuit het midden naar de kanten. De naden uitvoeren volgens de richtlijnen van de fabrikant. Bij voorbehandeld of voorgeschilderd glasvezelbehang moet men een wachttijd van ± 5 min respecteren afhankelijk van de temperatuur, de absorptie van de ondergrond en het gewicht van de bekleding. De overtollige



lijm verwijderen met een propere en vochtige spons (niet wrijven). Het teveel aan wandbekleding aan het plafond en aan de plinten afsnijden met een mes met behulp van een lat.

6 Reiniging

Niet uitgehard materiaal kan met water gereinigd worden. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

7 Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking tussen +5°C en 30°C.

8 Kleuren

Wit -transparant na drogen.

9 Verpakking

Emmer - 15 kg.

10 Veiligheidsoptmerking (zie ook veiligheidsfiche)

- EUH208 – Bevat 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [MIT] & mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on] (3:1) [C(M)IT/MIT]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

11 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

12 Technische specificaties

Basis	zetmeel en PVAC-emulsie
Oplosmiddel	water
Densiteit	1,05 kg/ltr
Vaste stof gehalte	16%
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Applicatie	Roller of kwast
Verbruik	± 250g/m ²
Wachttijd	Geen
Open tijd:	±25-30 min. (+15 à +20°C / HR 45 – 65%)
Definitieve hechting	24 à 48u
Brandbaar	Nee



De aangegeven waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de porositeit van de ondergrond en van de hoeveelheid aangebrachte lijm.

