



Variante

Technische fiche - versie 2020.1

Fiche technique – version 2020.1

Variante

Overschilderbaar schuimvinyl op vlies

Vinyl expansé à peindre sur intissé

Ref.	L x B (m)	m ² /rol m ² /rouleau	Diameter rol Diamètre rouleau (cm)	Gewicht Poids (kg)	g / m ^{2*}
104509	10,05 x 0,53	5,3	9,5	0,871	165
104516	25 x 1,06	26,5	16	4,441	170
119404	10,05 x 0,53	5,3	9,5	0,564	100
119411	25 x 1,06	26,5	14	2,795	105
119909	10,05 x 0,53	5,3	10,5	0,993	185
119916	25 x 1,06	26,5	17	5,234	200
124101	10,05 x 0,53	5,3	8,5	0,681	125
124118	25 x 1,06	26,5	12	3,465	130
126020	10,05 x 0,53	5,3	11,5	1,34	250
150001VAR	10,05 x 0,53	5,3	10	0,822	155
150018VAR	25 x 1,06	26,5	15	3,82	145
161205VAR	10,05 x 0,53	5,3	8	0,845	160
161212VAR	25 x 1,06	26,5	12,5	3,914	150
161304VAR	10,05 x 0,53	5,3	9	0,811	150
161311VAR	25 x 1,06	26,5	12,5	3,871	150
161403VAR	10,05 x 0,53	5,3	7,5	0,706	130
161410VAR	25 x 1,06	26,5	11	3,289	125
165302VAR	10,05 x 0,53	5,3	10	0,784	150
165319VAR	25 x 1,06	26,5	15	3,665	140
173109VAR	25 x 1,06	26,5	14,5	3,227	125
173116VAR	10,05 x 0,53	5,3	9,5	0,653	125
173703VAR	25 x 1,06	26,5	13	3,148	120
173710VAR	10,05 x 0,53	5,3	9	0,643	120
177515VAR	10,05 x 0,53	5,3	9	0,521	100
177526VAR	25 x 1,06	26,5	14,5	2,477	100
178807VAR	10,05 x 0,53	5,3	8,5	0,565	110
178814VAR	25 x 1,06	26,5	13	2,838	100
179309VAR	10,05 x 0,53	5,3	9	0,547	100
179316VAR	25 x 1,06	26,5	13	2,775	105
181500VAR	10,05 x 0,53	5,3	9	0,629	120
181517VAR	25 x 1,06	26,5	14	3,409	130
183306VAR	10,05 x 0,53	5,3	11	0,816	155
183313VAR	25 x 1,06	26,5	17,5	3,889	150
339703	10,05 x 0,53	5,3	12,5	1,495	280
341409VAR	10,05 x 0,53	5,3	12	1,328	250

Profivlies
Overschilderbaar renovatievlies
Voile de rénovation à peindre

Ref.	L x B (m)	m ² /rol m ² /rouleau	Diameter rol Diamètre rouleau (cm)	Gewicht Poids (kg)	g / m ^{2*}
116601	50 x 1	50	20	6,86	150
129809	25 x 1	25	12	3,685	150
165005	25 x 0,75	18,8	12,5	2,819	150
165814	25 x 1,06	26,5	12	4,075	150
167009	10 x 0,75	7,5	9	1,144	150
177602	25 x 1,06	26,5	11	3,274	120
182804	25 x 0,75	18,8	11	2,306	120
342307	10,05 x 0,53	5,3	9	0,861	120
342406	25 x 1,06	26,5	12	4,35	170

ongeveer / environ

HOE AANBRENGEN? COMMENT APPLIQUER?

Met een roller vliesbehanglijm direct op de wand aanbrengen.
 Encoller directement le mur avec colle intissé.



Direct behangen – zonder inweektijd.
 Appliquer le lé à sec sur le mur encollé.



Overschilderen met dispersie, latex of acryl verf.
 Appliquer une couche de peinture à dispersion, ou de peinture au latex ou acrylique.



Het behang kan later droog worden verwijderd.
 Se décolle facilement à sec du mur.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

Probleemloos: eenvoudig te plaatsen.
Sans problème: facile à poser.

Huidvriendelijk: bevat geen glasvezels.
Agréable au toucher: sans fibres de verre.

Vaste afmetingen: zeer robuust materiaal, zet niet uit, krimpt niet, scheurt niet.
Dimensions stables: matériau très robuste, pas d'extension, pas de rétraction, pas de déchirure.

Nieuwe behangtechniek: het behang droog aanbrengen op de ingelijmde muur.
Facilité de pose: application du papier peint sec sur le mur encollé.

Personal touch: kan in alle kleuren geschilderd worden.
Personnalisé: se peint avec la couleur voulue.

Praktisch: VARIANTE kan droog van de muur getrokken worden als u uw interieur wil veranderen.
Pratique: s'arrache du mur à sec pour changer de papier peint.

Moeilijk ontvlambaar: DIN 4102 B1 quoterings.
Difficilement inflammable: selon DIN 4102 B1.

Vochtdoorlatend: zoals papier volgens DIN 52615.
Respirant: c'est-à-dire, perméable à la vapeur d'eau: comme papiers peints selon DIN 52615.

CE	
0764	0765
Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG Raschplatz 1 D 49565 Bramsche	
2014	
LE 06	
EN 15102 : 2007 – A1 : 2011	
Decorative wallcovering	
Reaction to fire class C – s2 d0 Release of formaldehyde Passed Release of heavy metals and specific elements Sb 1,4 mg/kg As 0,6 mg/kg Ba 3,4 mg/kg Cd < 0,7 mg/kg Cr < 0,7 mg/kg Pb < 0,7 mg/kg Hg < 0,5 mg/kg Se 2,9 mg/kg Release of vinyl chloride monomer < 0,2 mg/kg	



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Algemene opmerking: Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.

Remarque générale: Cette fiche technique a été rédigée à la lumière de nos connaissances actuelles du produit. Elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme une garantie.