



Technische data

Wapeningsgaas
AR | 118gr/m² | Wit

Land van herkomst	Czech Republic (CZ)
Statistiek code	≤ 100cm breed : 70196500 > 100cm breed : 70196600

Drager				
Type		E – Glas geweven		
	Gewicht	98		g/m²
Maaswijdte		4,1 x 4,1 mm		
Coating		Alkali bestendig (zonder emolien)		
Totaal samengesteld gewicht		118		g/m²

Samenstelling			
Treksterkte	Standaard condities (Warp/Weft)	2100/1600	N/50 mm
Rek	Standaard condities (Warp/Weft)	3,5/3,5	%

Norm			
Tolerantie	5% op alle waarden, tenzij anders vermeld		
Aanvullende opmerking(en)			
In overeenstemming met RohS	Ja		
Reach	EC regulation 1907/2006 Geen registratie vereist		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00082 NL
Versie	002
Revisie datum	07-04-2023