

BAGAR®

Plâtre à projeter prêt à l'emploi.

Champs d'application

- Plâtrage en fine couche pour murs et plafonds intérieurs
- Préparation idéale avant finition par tapissage, revêtement mural superléger, peinture mate ou satinée
- S'applique à l'intérieur sur tous les support habituels de type béton, béton cellulaire, brique, blocs en béton, plâtre de ciment, gypse en plâtre, placoplâtre, peinture ancienne, fibre de verre voire sur une couche du présent plâtre

Propriétés

- S'applique 4 fois plus vite que les plâtres traditionnels
- Capacité de remplissage particulièrement haute
- Très facile à appliquer au pistolet Airless
- Formule Airless spéciale
- Nettoyage de l'outillage à l'eau
- Facile à poncer
- Blanchissime
- Applicable manuellement

Descriptif

Liant à base d' :	Émulsions de résines acryliques, dérivés de cellulose, diverses matières minérales de charge et d'additifs
Teintes :	Blanc
Conditionnement :	Sac plastique 25 kg avec poignée Seau 25 kg
Rendement :	Env. 1 m ² /0,8-1,5 kg selon degré de planéité du support et finition requise
Densité :	Env. 1,7 g/cm ³
Taux pH :	Env. 8
Classification :	NFT 36-005-Famille III, classe 2 XPT 30-608 : 3E5S2V0W0A0C0 NFT 30-608
Inflammabilité :	EUROCLASS A2-s1, d0 PV disponible sur demande



Épaisseur de couche max. : 5 mm

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires (max. 30 °C) 9 mois, sous protection de son emballage d'origine non ouvert

Mise en œuvre

Mélanger avant application.
Si nécessaire, diluer (d'eau) à 3 % maximum.
Pistolet Airless (débit minimal 5 l/min), avec buse de pulvérisation de 0,27" à 0,033" et un angle de 50° et 60°.
Suivre les instructions selon le mode d'emploi de l'appareil et les instructions d'utilisation (pression, buses de pulvérisation, etc).
Outillage : large couteau à enduire (tamis et filtre inutiles).

Nettoyage de l'outillage : sitôt après usage, à l'eau claire.

Température

Ne pas appliquer sous les +10 °C ni au-dessus des 30 °C, température ambiante et de surface, HR max. 65 %.

Séchage (+20 °C / humidité relative 60 %)

1 mm par env. 24 heures.
Repeignable après séchage complet.
Température et hygrométrie relative peuvent influencer les temps de séchage.

Support

Le support doit être propre, sec, porteur, exempt de graisses et de poussières, sans tension, selon les normes des dtu (59.1 et 59.4).

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Indication particulière

Bien ventiler durant application et séchage, en raison du séchage et du durcissement.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unités de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité	Palette
22306436	Seau 25 kg		33 x (25 kg)
22306236	Sac 25 kg		40 x (25 kg)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
29-2-2024.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T