



SL C990 SPRINTER

SNELDROGENDE EGALINE

VOORDELEN

- Snel beloopbaar, 45 min.
- Laagdiktes van 1 tot 10 mm
- Voor nieuwbouw én renovatie
- Geschikt op vloerverwarming



PRODUCT

SL C990 SPRINTER is een egaline met snelle doorharding, en is snel afwerkbaar.

TOEPASSINGEN

Egaline voor lokalen met intensief verkeer in nieuwbouw en renovatie. Mogelijke ondergronden zijn:

Nieuwbouw

- zichtbeton
- cement dekvloer
- betonvloer

Renovatie

- oude tegelvloeren
- lijmresten
- halfsoepele tegels
- gipsplaten voor vloertoepassingen

SL C990 SPRINTER kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket, rubber en tegelvloeren.

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn: vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 cm%
- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm%

Voorbehandeling

Behandeling van krimp scheuren: Krimpscheuren uitslijpen, stofzuigen en opvullen met Eponal 342. Verplicht Zand S 409 instrooien.

Gebruik steeds de juiste voorstrijk:

- vochtige ondergronden: HYTEC E336 XTREM
- poreuze ondergronden: GRIP A500 MULTI
- weinig of niet poreuze ondergronden, tegelvloeren of halfsoepele tegels, oude lijmresten: GRIP A936 XPRESS

Verwerking

Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Sprinter met proper koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Ca. 6 liter proper water op 1 zak SL C990 SPRINTER. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Sprinter in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspan. Met een ontluichtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden 6 uur na de eerste laag mits voorgestreken met GRIP A500 MULTI 1:1 verdund.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C990 SPRINTER uit (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels

Laagdikte: 1 - 10 mm

Ondergrond

Cementdekvloer

Oude tegels

Oude lijmresten

Te gebruiken primers

GRIP A500 MULTI 1:1

GRIP A936 XPRESS

GIP A500 MULTI of

GRIP A936 XPRESS

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en direct zonlicht vermijden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C990 SPRINTER is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking

Zak 25 kg

Artikelnummer

30615459

EAN code

3549212484705

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

Nederland

www.bostik.nl

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd
Kleur	grijs
Verbruik	ca. 1,6 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +20°C (niet onder 5°C of boven 30°C)
Verwerkingstijd	ca. 15 minuten
Beloopbaar	na ca. 45 minuten
Wachttijd voor verdere afwerking	- tapijt en tegels: ca. 2 uur - PVC: ca. 2-4 uur - parket, linoleum: ca. 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	C30-F5

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19

9080, Lochristi

België

www.bostik.be