



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 25 Ultra Seal

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS 25 Ultra Seal is een MS polymeer afdichtingskit die toegepast kan worden op vrijwel iedere ondergrond. Zettex MS 25 Ultra Seal kan gebruikt worden voor het afdichten van de meest voorkomende voegen. Zettex MS 25 Ultra Seal is overschilderbaar met de meest voorkomende water gedragen verfsystemen. Drogingsvertraging kan soms optreden. Testen vooraf is aanbevolen. Zettex MS 25 Ultra Seal is tevens geschikt als afdichting in chemische omgeving en in natte ruimten.

Materiaal

MS polymeer.

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties.
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur.
- Krimp vrij.
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel en bacterie bestendig.
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Overschilderbaar met de meeste water gedragen verfsystemen.

Toepassingen

Voor het afdichten van alle soorten voegwerk langs kozijnen, stucwerk, beglazing, gevels en vloeren.

Verwerking

De te bewerken ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij te zijn. Hiervoor kunt u de ondergrond ontvetten met Zettex Profi Cleaner. Poreuze ondergronden kunnen worden voor behandeld met de Zettex Primer Z-05. Na het aanbrengen van de MS 25 kan deze voor een perfect resultaat worden afgewerkt met de Zettex Easy Finish. Er wordt daarnaast geadviseerd om voor optimaal resultaat, binnen een aantal dagen na het aanbrengen te overschilderen. De verdraagzaamheid met de verf dient vooraf goed getest te worden.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml
- Worst 600 ml

Kleur

Wit, grijs, 9001, antraciet 7016, bruin en zwart, andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Certificaten



Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus	1.10MPa N/mm2
Extrusiewaarde bij 3mm/4 bar	300 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	MS Polymeren
Uitharding	3-4 mm per 24 uur
Dichtheid	1.45 gr/ml
Vloeiweerstand ISO 7390	<3mm
Rek bij breuk	550%
Bewegingsopname	25%
Treksterkte	1.3 n/mm2
Hardheid	29 shore a
Huidvorming bij 23°C	10 minuten
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C