



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 70 High Tack

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS 70 High Tack is een universele lijm voor het verlijmen van alle soorten materialen, uitgezonderd PE en PP. Zettex MS 70 High Tack heeft een zeer hoge aanvangskleefkracht en kan toegepast worden op de meest voorkomende ondergronden. De Zettex MS 70 High Tack is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., HPL platen en verfsystemen.

Materiaal

MS polymeer.

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties.
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos.
- Krimpvrij.
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel- en bacteriebestendig.
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en 2k verfsystemen.
- Goed weer- en vochtbestendig.
- Hecht uitstekend zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden.

Toepassingen

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten. Kan door zijn veelzijdigheid alle soorten lijmen vervangen.

Verwerking

De lijm met behulp van de V-tuit in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. De onderlinge afstand tussen de rillen bedraagt 10 à 20 cm. Daarna de materialen aandrukken, totdat er minimaal 2 à 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en de ondergrond ontstaat. De MS 70 High Tack niet aanbrengen met dotten! Door de hoge aanvangskleefkracht is ondersteunen tijdens de uitharding in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling. Vanwege de structuur van de Zettex MS 70 High Tack wordt aanbevolen een Zettex Caulkgun te gebruiken. De ondergronden dienen schoon, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Eventuele niet uitgeharde kitresten en ander vuil materiaal kan verwijderd worden met de Zettex Profreiniger. Poreuze ondergronden altijd voorbehandelen met de Zettex Hechtprimer. Test de ondergrond daarnaast van tevoren altijd op hechting. Na gebruik kunnen handen gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml

Kleur

Zwart, wit.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Certificaten

- Emicode EC1 Plus
- M1



Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus	1.39 MPa N/mm2
Extrusie waarde g/min @3mm/4 bar	20
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	Polymeren
Uitharding	3mm per 24 uur
Dichtheid	1.58 gr/ml
Vloe weerstand ISO 7390	< 2mm
Rek bij breuk	400%
Vorstbestendigheid gedurende transport	Tot – 15 °C
Treksterkte N/mm2	2,8 MPa
Hardheid	65 Shore- A
Huidvorming bij 23°C	15 minuten
Temperatuur bestendigheid	-40°C tot 90°C